

Антикоррозионная защита металлических емкостей, трубопроводов, днищ автомобилей, прочих металлических и бетонных конструкций, а так же элементов кровель и фундаментов.

МАСТИКА РЕЗИНОБИТУМНАЯ

21,5 л 10 л 5 л 2 л



ОПИСАНИЕ

Резинобитумная мастика представляет собой состав черного цвета на основе изоляционного битума, мелкодисперсной резиновой крошки, органического растворителя, пластификатора, минерального наполнителя и ингибитора коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ	70-80%
Время высыхания при температуре (20±2)°C	не более 24 ч
Водопоглощение в течение 24 ч	не более 0,2 %
Прочность сцепления с бетонным основанием	не менее 0,2 МПа
Прочность сцепления с металлическим основанием	не менее 0,2 МПа
Температура размягчения (по методу кольца и шара) сухого остатка	не менее 100°C
Гибкость при изгибе вокруг бруса с закруглением радиусом (5,0±0,2) мм при температуре минус 15°C	трещин нет
Средний расход при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм	0,5 л/м ²
Условная прочность	не менее 0,2 МПа

- **УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**
- **СОЗДАНИЕ ПЛОТНОГО ВИБРОДЕМПФИРУЮЩЕГО СЛОЯ**
- **ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**
- **ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ**
- **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом. При работе в условиях отрицательных температур, состав рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +20°C. Подготовка к работе: основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Основание предварительно обработать битумным праймером ECOMAST. Мастика наносится при помощи шпателя, кисти, швабры. Диапазон температур окружающей среды для нанесения резинобитумной мастики от -10°C до +40°C.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до +40°C вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Резинобитумная мастика огнеопасна. Работы с мастикой проводить на открытом воздухе, не курить.